

네버 슬립

NEVER SLIP



본 제품은 POLYMER WAX 타입으로 일반 규사와 달리 도료에 혼합하여 사용시 균일하게 도료내에 분포하여 사용이 간편합니다. 또한, 기존의 미끄럼 방지재로 적용되었던 규사에 비해 롤러도장이 가능하며 패턴이 균일하고 도료와의 부착력이 양호한 물질을 적용하여 경보행용 미끄럼 방지재입니다.

용도

미끄럼 방지용 첨가제

제품특성

희석제	고상의 POLYMER WAX		
이론도포량	해당사항없음	고형분	99±1 %
비중	약 0.95	인화점	최소 340°C
혼합비	상도재(4L) : 네버슬립(150g)	포장단위	150g
저장기간	12개월 (5~35°C 실내보관)		

사용방법

표면처리	콘크리트는 기온이 21°C, 상대습도 50%에서 최소 28일 이상 양생시키십시오. 바탕면의 유분, 수분, 모래, 먼지, 레이턴스 등 기타 이물질들을 완전히 제거 후 평탄성을 유지 하십시오.
도장조건	대기온도 : 5~35°C, 표면온도 : 40°C 이하, 상대습도 : 80% 이하 콘크리트 함유율 : 6% 이하
도장방법	1. 도료부(주제)에 경화제와 네버 슬립을 넣고 동력교반기로 3~5분간 균일하게 혼합하십시오. (추천 혼합비 : 도료 중량 대비 3~5%) 2. 도장방법과 도료의 종류 및 첨가량에 따라 논슬립 패턴이 균일하지 않을 수 있습니다. 3. 도료에 혼합 사용시 분말이 상부로 떠오르거나 하부로 가라앉으면 재혼합하여 사용하십시오. 4. 미끄럼 방지재의 내구력을 높이기 위해서는 논슬립 도장 후 상도재를 이용하여 추가 도장하면 보다 효과적입니다.
경고 및 주의사항	1. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 2. 네버 슬립 제품은 섭취시 건강 장애(두통, 현기증 등)가 발생할 수 있으니 절대 섭취를 금하며, 피부 접촉을 피하십시오. 3. 도장 작업시 안전보호장구(마스크, 도장복 등)를 착용하십시오. 4. 보관, 이동시 용기를 밀폐하여 상온의 냉암소에 저장하십시오. 5. 섭취시 즉시 전문의의 진단을 받고, 피부 접촉시 다량의 비눗물로 깨끗이 씻으십시오. 6. 환경오염 방지를 위하여 내용물은 완전히 사용 후 폐기하시고, 잔량은 환경부지정 폐기물 처리업체를 통해 폐기하십시오. 7. 각 도료의 도장시 주의사항을 참조하여 적용하십시오.