

도료용 희석제

KSM-6060

케톤, 에스테르 및 지방족·방향족 탄화수소를 주체로 한 전형적인 도료용 신나입
니다.

종류 및 용도

1. 1종 : 알키드 또는 페놀 에나멜 및 바니쉬용
2. 2종 : 조합페인트용
3. 3종 : 니트로 셀룰로오스 락카용
4. 4종 : 아크릴 에나멜용

특성

항 목 종 류	1종	2종	3종	4종
증류시험초류점(°C)	110~155	150이상	86이상	110이상
90° 유출온도(°C)	160~195	210이하		143이상
간점(°C)	215이하	230이하	130이하	145이하
인화점(°C)	270이상	380이상	-	40이상
산값(KOHmg/g)	0.30이하			
구리부식성	이상없음			

보관 및 저장

상온 (5°C~30°C)에서 직사광선을 피하여 얼지 않도록
보관하십시오.

경고 및 주의사항

본 제품은 8~9페이지의 경고 및 주의사항을 필히 참조하
시고 사용해 주십시오.