


노루페인트 표준시방서

개정일 : 2024.02.19

도 장 시 방 서

[노루웨이 스포츠코트]

포 장 단 면(상세) 도



▣ 도장방법

1. 프라이머

- (1) 매트와 본도장재와의 부착력 증진을 위해 노루웨이 스포츠코트 하도 (스포츠 매트용) 제품의 주재와 경화제를 무게비 1:2.67 비율로 충분히 혼합하여 상수도물을 이용하여 부피비 최대 50% 이내로 희석하여 건조도막두께 100 μ m이 되도록 롤러, 스프레이를 이용하여 1회 도장한다.
- (2) 미비한 부위는 보완 도장이 필요하며 후속도장은 20 $^{\circ}$ C 기준 최소 6시간 경과 후, 최대 24시간 이내에 도장한다.
- (3) 본 프라이머는 2액형 타입으로 가사시간을 준수하여야 하며, 혼합 후 20 $^{\circ}$ C 기준 40분 이내에 사용하여야 한다.

2. 아크릴 중도

- (1) 프라이머 작업 후 20 $^{\circ}$ C 기준 최소 6시간 이상 경과 후, 최대 24시간 이내에 하도 위의 모든 오염물질을 제거한 후, 노루웨이 스포츠코트 중도의 소요량을 정확히 계산하여 총 도막두께 500 μ m이 되도록 평 RAKE 외 전용장비를 사용하여 도장을 실시한다.
- (2) 노루웨이 스포츠코트 중도의 후속도장 가능시간은 20 $^{\circ}$ C 기준 최소 3시간 이내이다.

(3) 무희석을 원칙으로 하나 필요 시 상수도물을 5% 이내로 희석한다.

3. 아크릴 상도

- (1) 아크릴 중도 도장 후 후속도장 가능시간 내에 노루웨이 스포츠코트 상도의 소요량을 정확히 계산하여 총 도막두께 500 μ m이 되게끔 평 RAKE 외 전용장비를 사용하여 도장을 실시한다.
- (2) 노루웨이 스포츠코트 상도의 후속도장간격은 20 $^{\circ}$ C 기준 최소 3시간 이내이다.
- (3) 무희석을 원칙으로 하나 필요 시 상수도물을 5% 이내로 희석 가능하다.
- (4) 상도 도장 후 20 $^{\circ}$ C 기준 최소 3시간 이후 상도 도막 위의 모든 오염물질을 제거하고 노루웨이 스포츠코트 라인마킹 제품으로 라인마킹을 실시한다.

▣ 도장 시 주의사항

1. 5 $^{\circ}$ C 이하에서 도장 시 균일한 도막을 얻을 수 없고, 건조 중 균열이 발생하기 쉬우므로 도장작업을 금한다.
2. 우천 시, 혹은 습도가 높은 환경(85% 이상), 기온이 낮은 날(5 $^{\circ}$ C 이하), 기온이 높은 날(40 $^{\circ}$ C 이상)에는 정상적인 물성을 발휘하지 못하므로 도장작업을 금한다.
3. 과희석을 할 경우 외관, 은폐 불량, 이색 및 부착 불량이 발생할 수 있으므로 과다한 희석은 피해야 한다.
4. 습기가 많은 소지에는 부착성이 떨어지므로 도장부위가 완전 건조된 후에 도장해야 한다.
5. 영가의 제품이 도장되어 있는 구도막이나, 구도막의 노화가 극심한 상태에서 소지의 표면처리가 불충분하면 본 도료는 박리 현상이 일어날 수 있으므로 유의한다.
6. 하도는 한꺼번에 과도막 도장 시 도막 경도 저하 등 문제가 발생하므로 주의한다.
7. 무용제 도료를 도장하며 기포가 발생하는 경우가 있는데 기포 발생의 원인은 도료 교반 시 발생하며, 소지의 상태가 균일하지 못하거나 건조가 빠른 경우 발생한다. 도료의 건조가 빠르면 기포가 터지기 전에 건조되어 기포가 발생하므로 도료를 실내 상온에 보관하여 작업하는 것이 바람직하며, 필요 시 도장 후 지정 희석제를 스프레이로 살포하여 기포를 제거한다.
8. 중도재는 무용제형 도료이므로 가능한 원액으로 도장한다. 다만 필요 시 지정 희석제 DR-700을 부피비 3% 이내로 사용할 수 있으나 과량의 희석제를 사용하거나 지정 희석제가 아닌 제품을 사용할 경우 경화불량이나 이색이 발생할 수 있으므로 주의한다.
9. 강우, 강설 시 혹은 강우나 강설이 예상되는 경우 시공을 중지한다.
10. 건조가 되기 전 비를 맞을 경우 외관 및 물성불량이 발생할 수 있으며, 건조된 도막이 도장 초기에 비를 맞을 경우 소지 및 도장 환경조건에 따라 빗물자국이 발생할 수 있다.
11. 재도장 시 구도막의 색상차이에 의해 1회 도장으로는 은폐가 불량할 수 있으므로, 완전 은폐가 되지 않았을 경우 추가 도장을 실시한다.
12. 노루웨이 스포츠코트 중도/상도 제품은 수성타입으로, 12시간 이내 강우예보가 있을 시 시공을 금한다.
13. 라인마킹은 국제규격을 기준으로 하며, 현장여건에 따라 감독관과 협의하여 시공한다.
14. 라인마킹용 페인트를 브러쉬, 롤러, 스프레이 등을 사용하여 코트라인 양쪽에 비닐테이프를 부착한 사이에 깨끗하고 건조된 칼라표면에 완전히 잘 섞인 페인트를 조심스럽게 칠해야 한다.
15. 비닐테이프 부착 시 표면에 완전히 부착되도록 하여 테이프 해체 시 라인선이 일직선이 나오도록 해야 한다.
16. 무용제 도료를 도장하면서 용기 벽면에 잔량의 도료를 사용하기 위하여 용기를 소지에 얹어놓는 경우, 용기

- 벽면의 도료는 미교반되어 경화불량이 발생할 가능성이 많으므로 다음 교반하는 도료에 투입하여 사용한다.
17. 작업 중간에 비가 왔을 경우나 채도장 간격을 넘겼을 경우, 층간 부착력이 약해지므로 희석제로 전 도막을 닦아내거나, 크린탄 1000을 지정 희석제(DR-700)로 부피비 30% 이상 희석하여 얇게 도장한다.
 18. 채도가 높은 색상의 경우 도장기구 간 이색이 발생할 수 있으므로, 이색 확인 후 이상이 없을 경우 작업을 진행하고, 이상이 있을 시 동일한 도장기구를 사용하여 도장한다.
 19. 사용 전 도료를 충분히 교반하여 균일하게 한 후 사용하여야 한다.
 20. 마지막 도장 후 충분한 성능은 20℃ 기준 7일 후 발휘된다.

▣ 취급 시 주의사항

1. 용도 이외의 사용을 금지한다. (냄새맡기, 연료 등으로 사용 금지)
2. 제품 운송, 보관 및 취급 시 화기 및 직사광선을 피하여 상온(5~35℃)에 보관하고 용기는 반드시 밀폐시킨 후 주입구가 상단을 향하도록 보관하여야 한다.
3. 운반 및 취급 시 제품손상 또는 부상 발생의 우려가 있으므로 용기를 밀폐하고 손잡이를 정확히 잡고 운반하며, 내용물 유출 시 모래 등으로 흡수시켜 제거하여야 한다.
4. 섭취했을 경우 반드시 전문의의 진단을 받아야 한다. 전문의 진단 시 물질안전보건자료를 참조한다.
5. 증기흡입, 피부 접촉 시 두통, 피부염 등을 유발할 수 있으므로, 가급적 필요한 보호구(마스크, 보호장갑, 보호안경 등)를 착용 후 작업하여야 한다.
6. 기타 자세한 사항은 노루페인트 소비자문화센터로 문의하거나, 홈페이지에 게시된 물질안전보건자료(GHS-MSDS)를 참조한다.